

FRAMIRÉ

Denominación

- Científica: Terminalia ivorensis A. Chev
- Española: Framiré

Procedencia

- África

Descripción de la madera

- Albura: Blanco amarillenta.
- Duramen: Amarillo a pardo amarillento.
- Fibra: Recta, en ocasiones ligeramente entrelazada.
- Grano: Medio.

Impregnabilidad

- Albura: medianamente impregnable.
- Duramen: No impregnable

Mecanización


- Aserrado: Fácil, sin problemas.
- Secado: Fácil, de medio a rápido. Ligero riesgo de deformaciones y fendas.
- Cepillado: Fácil. Riesgo de repelo en piezas con fibra entrelazada.
- Encolado: Madera ácida que puede producir problemas con colas ácidas.
- Clavado y atornillado: Fácil
- Acabado: Sin problemas.

Aplicaciones

- Muebles de interior y exterior.
- Carpintería de interior, puertas, escaleras, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos.
- Carpintería de exterior, puertas y ventanas.
- Tablero contrachapado.


Propiedades físicas

- Densidad aparente al 12% de humedad 530 kg/m³ madera semiligera.
- Estabilidad dimensional
 - Coeficiente de contracción volumétrico 0,34 %
 - Relación entre contracciones 1,5 sin tendencia a deformarse
- Dureza (Chaláis-Meudon) 1,9 madera de blanda a semiblanda



Propiedades mecánicas

- Resistencia a flexión estática 870 kg/cm²
- Módulo de elasticidad 94.000 Kg/cm²



- Resistencia a la compresión paralela 450 kg/cm²



Características a tener en cuenta:

- Con frecuencia presenta picaduras.